

ANEXO II

Requisitos Técnicos

| Especificações Técnicas | | |
|-------------------------------|---|------------------|
| Estruturais | Gramagem (g/m ²) – 75 a 80 + 4% | NP EN ISO 536 |
| | Índice de Mão (cm ³ /g) – 1,2 a 1,4 | NP EN 20534 |
| Físicas, Químicas e Mecânicas | Humidade – 4,7%, +1% | NP EN 20287 |
| | Rugosidade (Bendtsen) (ml/min) – 300 (máximo) | NP EN ISO 8791/2 |
| Óticas | Brancura – 76% (mínimo) | NP EN ISO 2470 |
| | Opacidade – 80% (mínimo) | NP EN ISO 2471 |
| | Fluorescência – Deve ser nula | |
| Ambientais | O papel proposto deve ser TFC (Totalmente livre de cloro) ou ECF (Livre de Cloro Elementar) | |